



DYNAPRIMER P100

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OPIS	Środek gruntujący stosowany jako podkład pod efekty dekoracyjne Dynamic.
KOLOR	Mleczny
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Podłoża niemalowane:	Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne i nowe podłoża betonowe należy wysezonować nie krócej niż 30 dni. Gładzie gipsowe pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy. Płyty kartonowo-gipsowe, nierówności podłoża, spękania wyrównać.
Podłoża malowane:	Należy pamiętać, aby usunąć brud, kurz, tłuste plamy, resztki kleju. Całość powierzchni zmatowić papierem ściernym o uziarnieniu 120 - 150. Nierówności podłoża, spękania wyrównać.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU	Wymieszać ręcznie. Nie rozcieńczać. Produkt gotowy do użycia.
APLIKACJA	Wałek, pędzel. Podłoże przeznaczone do malowania impregnatem gruntującym DYNAPRIMER P100, należy malować jedno lub dwukrotnie.
INFORMACJE TECHNICZNE	
Rozcieńczalnik:	woda
Ciężar właściwy:	1.00 g/ml
Wydajność do:	0.115 l/m ²
Wydajność praktyczna:	Wydajność zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.
pH:	ok. 8.6
CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU	W temperaturze 20°C, przy wilgotności powietrza 50%.
Suchy w dotyku:	po 2 godzinach od nałożenia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Ciepła woda z mydłem.
WARUNKI NAKŁADANIA	Temperatura nakładania +10°C - +30°C.
SKŁADOWANIE	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze +5°C - +25°C. Produkt wrażliwy na mróz. Chronić przed światłem słonecznym. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu (data produkcji na opakowaniu).
OPAKOWANIA	0.8 l, 2.4 l
ATESTY/NORMY	PN-C-81906 rodzaj III
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa produktu dostępne są w Karcie Charakterystyki Substancji (Mieszaniny) Chemicznej.
VOC	22 g/l
VOC kategoria	A/g
VOC limit	30 g/l
UWAGI	Produkt należy przed użyciem dokładnie wymieszać. W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym opakowaniu zbiorczym. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza naszą kontrolą, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.



DYNAPRIMER P100
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

GWARANCJA

P. H. MAM Sp. z o.o. gwarantuje, że produkty DYNAMIC mają jakość handlową zgodną z deklarowanymi przez P. H MAM Sp. z o.o. normami. Produkty DYNAMIC, są objęte gwarancją, pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Produktu. Produkty nie są objęte gwarancją, jeżeli nie są stosowane zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Produktu. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji (jeżeli produkt okaże się wadliwy) ogranicza się tylko i wyłącznie do wymiany produktu lub zwrotu kosztów ceny zakupu produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od zakupu produktu.

DATA AKTUALIZACJI 01-09-2021
