

Preparat antypoślizgowy

UZIN U 1000

Antypoślizgowy i zapewniający przyczepność preparat dyspersyjny do układania luzem płytek z wykładzin tekstylnych

GŁÓWNY OBSZAR STOSOWANIA:

- ▶ do płytek tekstylnych (typu SL), ze spodem bitumicznych, PVC, lub poliuretanowym
- ▶ do układania płytek typu SL w wersji antyelektrostatycznej

NADAJE SIĘ NA / DO:

- ▶ na chłonne i niechłonne podłoża
- ▶ na wykładziny użytkowe (np. linoleum lub PVC)
- ▶ na płyty podłóg podwójnych lub podniesionych
- ▶ na podłogi z wodnym ogrzewaniem podłogowym
- ▶ pod obciążenia rolkami krzesel wg DIN 12 529



ZALETY PRODUKTU/ WŁAŚCIWOŚCI:

UZIN U 1000 to preparat dyspersyjny do antypoślizgowego gumowania podłoża, przed układaniem luzem płytek z wykładzin tekstylnych (typu SL). Produkt po wyschnięciu tworzy przezroczystą, gumową warstwę o dobrej przyczepności, na której luźno ułożone płytki mają mniejszą skłonność do przesuwania się po podłożu. Do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

- ▶ Oszczędny w zużyciu
- ▶ Szybkoschnący
- ▶ Antyelektrostatyczny



DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania	Opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania	10 kg
Magazynowanie	12 miesięcy
Kolor na mokro	jasnoniebieski
Kolor po wyschnięciu	jasnoniebieski
Zużycie	50 - 100 g/m ²
Czas schnięcia	30 - 60 minut*
Czas stosowania	ok. 48 godzin*
Minimalna temperatura stosowania	15 °C na podłożu

* W temperaturze 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65%.



www.blauer-engel.de/12113

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być mocne, nośne, równe, suche, bez spękań, czyste i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność (np. zabrudzenia, oleje, tłuszcz).

Powierzchnia musi być starannie odkurzona, zagruntowana i wyszpachlowana. Odpowiednie środki gruntujące oraz masy szpachlowe można wybrać z oferty produktów UZIN. Podłoże sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i w razie stwierdzenia niezgodności należy zgłosić zastrzeżenia. Naniesiony środek gruntujący oraz masę szpachlową pozostawić do wyschnięcia.

Należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach technicznych użytych produktów.

Jastrychy cementowe oraz anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Czynność tę powinna wykonać albo firma układająca jastrych w ramach dodatkowo płatnej obróbki powykonawczej lub firma układająca podłogę jako płatną usługę dodatkową.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem odczekać aż opakowanie osiągnie temperaturę otoczenia a następnie intensywnie nim wstrząsnąć.
2. Materiał nakładać na podłoże wałkiem piankowym o drobnych porach. Stosować siatkę do zgarniania nadmiaru preparatu, nakładać bardzo cienką warstwą, unikać tworzenia się kałuż. W żadnym wypadku nie dopuścić żeby materiał dostał się w złącza pomiędzy płytami podłogi podwójnej z uwagi naniebezpieczeństwo sklejenia się płyt podłogi. Złącza płyt w razie potrzeby wcześniej trzeba zabezpieczyć taśmą klejącą lub przy nanoszeniu preparatu zachować odstęp od brzegów płyt.
3. W zależności od rodzaju podłoża oraz klimatu w pomieszczeniu pozostawić na 30 do 60 minut do wyschnięcia, tj. aż warstwa będzie całkowicie przezroczysta. Zbyt grube nałożenie preparatu lub niedostateczne jego wyschnięcie może prowadzić do niepożądanego przyklejenia się płytek SL.
4. Świeże zabrudzenia od kleju usuwać wodą.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Originalgebinde bei mäßig kühler Lagerung mind. 12 Monate lagerfähig. Frostbeständig bis – 16 °C. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und Inhalt rasch aufbrauchen. Material vor Verarbeitung auf Raumtemperatur kommen lassen.
- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 – 25 °C, Untergrundtemperatur über 15 °C und rel. Luftfeuchte unter 75%. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchten verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchten verkürzen die Einlege-, Abbinde- und Trocknungszeit.
- ▶ UZIN U 1000 haftet sehr gut am Untergrund. Alte Nutzbeläge können nicht mehr in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden.

- ▶ Saugfähige, auch mit saugfähigen Spachtelmassen gespachtelte Untergründe, absorbieren („schlucken“) die dünnflüssige Dispersion und vermindern deren Antirutsch-Wirkung. Saugfähige Untergründe deshalb vor dem Auftrag mit geeigneter UZIN Grundierung vorstreichen und trocknen lassen.
- ▶ Zum Einbau elektrischer Querleitfähigkeit UZIN U 1000 mit ca. 25 % schwarzem Leit-Additiv UZIN PE 262 L gründlich vormischen: ca. 2,5 kg Leit-Additiv pro 10 kg-Gebinde UZIN U 1000 (ca. 5 -- 106 Ω).
- ▶ Feuchte Untergründe können zu Sekundäremissionen und Gerüchen führen. Deshalb bei gespachtelten Untergründen auf gute Durchtrocknung der Spachtelmasse achten.
- ▶ Eine direkte Verklebung auf alten Klebstoffresten kann zu Wechselwirkungen und damit zu unangenehmen Gerüchen führen. Daher Altschichten idealerweise entfernen. In jedem Falle sind alte Klebstoffrückstände mit einer sperrenden Grundierung zu überarbeiten und vollflächig mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse ausreichend dick (in aller Regel 2 mm) zu spachteln.
- ▶ Längere Einwirkung von Feuchtigkeit auf fixierte Textilbeläge ist zu vermeiden. Durchfeuchtete Stellen bis zum Abtrocknen beschweren, überschüssige Feuchtigkeit ggf. zuvor aufnehmen.
- ▶ Auf Doppelbodenkonstruktionen ist darauf zu achten, dass kein Material in Fugen gelangt. Hinweise des Belagsherstellers, insbesondere im Hinblick auf Nutzung und Flächengröße sind zu beachten.
- ▶ UZIN U 1000 verhindert keine Dimensionsänderung des Belags.
- ▶ Zur Belagsentfernung Belag an den Ecken ablösen und langsam zur Raummitte hin abziehen. Belags- und Schaumreste mit einem Gemisch von warmen, spülmittelhaltigem Wasser und RZ Grundreiniger (bis zu 1:10 verdünnt) verwenden, 20 – 30 Minuten einwirken lassen und mit glattem Schaber abschieben. Mehrfach nass bürsten und nachwischen. Ggf. mit Einscheibenmaschine mit grünem Pad überarbeiten und mit einem Nasssauger absaugen. Mehrfach durchführen bzw. nachwaschen. Bei der Nutzung des Altbelages anschließend eine Einpflege mit entsprechenden Mitteln vornehmen.
- ▶ Im Falle von grobporigen Untergründen wird sich UZIN U 1000 nur schwer und mit großem Aufwand abwaschen lassen. Dies gilt insbesondere für zementäre Fugen bei Stein- und Keramikfliesen. Mit steigender Verbrauchsmenge wächst der nachfolgende Reinigungsaufwand beim Abwaschen und Entfernen der UZIN U 1000.
- ▶ Auf stark weichmacherhaltigen PVC-Belägen kann die Wasseranlösbarkeit infolge von Weichmacherwanderung beeinträchtigt werden. Nach Entfernung fixierter Beläge können Veränderungen oder Verfärbungen der Oberfläche darunter befindlicher Nutzbeläge nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.
- ▶ Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelagsverlegung, sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen sind zu berücksichtigen (z.B. EN, DIN, VOB, SIA, u.a.). Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter:
 - ▶ DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“, ÖNORM B 5236
 - ▶ TKB/FCIÖ-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“
 - ▶ BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“

- ▶ TKB/FCIÖ-Merkblatt „Kleben von textilen Bodenbelägen“

ZNAKI JAKOŚCI & ZNAKI EKOLOGICZNE

- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny
- ▶ DE-UZ 113 / Przyjazny dla środowiska o bardzo niskiej emisyjności

SKŁAD:

Dyspersje polimerów, konserwanty, dodatki i woda.

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas stosowania/schnięcia zapewnić gruntowne wietrzenie! Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić. W przypadku zanieczyszczenia oczu lub skóry natychmiast przemyć je dużą ilością wody. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Narzędzia myć wodą z mydłem bezpośrednio po użyciu. Po wyschnięciu ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy. Podstawowe wymagania dotyczące najlepszej możliwej jakości powietrza w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki układania i dobrze wysuszone podłoża, podkłady i wypełniacze. Produkt zawiera izotiazolinon, Bronopol. Informacje dla alergików pod numerem +49 731 4097-0.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.